

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO					
CE		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	0948 2024 CPR-0384	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'	2+
EN 13108-1					
CB 16 USURA B.M. 45/80					
Stacci	Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA
					VALORE
					UM
		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:
63	100,0	massimo	NPD	[%]	massimo
40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua
20	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati
16		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco
14	98,7	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela
12,5		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante
10	77,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:
8		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima
6,3	61,9	Temperatura della miscela	150÷190	°C	massima
4		Contenuto di legante	Bmin 4,8	[%]	Resistenza a fatica
2	37,1	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente
0,500	17,8	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale
0,250	13,6	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote
0,063	7,6	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale
		Valori Marshall:			
		Stabilità	NPD	[kN]	
		Scorrimento	NPD	[mm]	
		Quoziente	NPD	[kN/mm]	
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PRODOTTO: PMC0519
					REVISIONE ITT: luglio 2029