

IMPIANTO DI PRODUZIONE: GOSSOLENGO										
CE		Organismo d'ispezione N°	0948	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		2+				
		Anno di affissione	2024							
		N° certificato EC	CPR-0384							
EN 13108-1										
CB 20 BINDER 50/70										
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)		Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)					
63 40 31,5 20 16 14 12,5 10 8 6,3 4 2 0,500 0,250 0,063	100,0 100,0 100,0 98,0 87,0 76,0 61,0 43,0 29,0 12,0 10,0 6,8	CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM			
		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:					
		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]			
		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]			
		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]			
		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]			
		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]			
		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]			
		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4	[%]			
		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:					
		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]			
		Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]			
		Contenuto di legante	Bmin 4	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]			
		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente					
		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale			NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale		NPD	[%]
		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote			NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote		NPD	[mm/1000cicli]
		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale			NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale		NPD	[%]
Valori Marshall:					Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20					
Stabilità			NPD	[kN]	CODICE PRODOTTO: PMC05357N					
Scorrimento			NPD	[mm]	REVISIONE ITT: luglio 2029					
Quoziente			NPD	[kN/mm]						
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20										