

IMPIANTO DI PRODUZIONE: COLLECCHIO								
CE	Organismo d'ispezione N°		0948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+			
	Anno di affissione		2022					
	N° certificato EC		CPR-0389					
EN 13108-1								
CB 10 USURA 50/70								
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
			Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
63	100,0		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
40	100,0		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
31,5	100,0		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20	100,0		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16	100,0		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14	100,0		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
12,5	100,0		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 5,0	[%]
10	99,0		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8	91,0		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3	80,0		Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4	59,0		Contenuto di legante	Bmin 5,0	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2	39,0		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500	20,0		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250	15,0		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
0,063	7,7		Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Valori Marshall:			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			Stabilità	NPD	[kN]			
			Scorrimento	NPD	[mm]			
			Quoziente	NPD	[kN/mm]			
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PRODOTTO: PMC0107		
						REVISIONE ITT: settembre 2027		