

IMPIANTO DI PRODUZIONE: COLLECCHIO						
CE		Organismo d'ispezione N° Anno di affissione N° certificato EC	0948 2024 CPR-0389	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		2+
EN 13108-1						
CB 20 BINDER 50/70						
Stacci		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)	
Granulometria tipica						
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE UM
		Contenuto dei vuoti:				
63	100,0	massimo	NPD	[%]	massimo	NPD [%]
40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD [%]
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD [%]
20	99,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD [ml]
16	90,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD [Euroclasse]
14	83,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	140÷180 [°C]
12,5	78,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,4 [%]
10	70,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:	
8	62,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD [MPa]
6,3	55,0	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD [MPa]
4	46,0	Contenuto di legante	Bmin 4,4	[%]	Resistenza a fatica	NPD [-]
2	35,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente	
0,500	17,0	Dispositivo di grandi dimensioni:			Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
0,250	12,0	profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni:	
0,063	5,1	inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	inclinazione della traccia delle ruote	NPD [mm/1000cicli]
		Dispositivo di piccole dimensioni:			Dispositivo di piccole dimensioni:	
		profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
		Valori Marshall:			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
		Stabilità	NPD	[kN]		
		Scorrimento	NPD	[mm]		
		Quoziente	NPD	[kN/mm]		
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PRODOTTO: PMC0205	
					REVISIONE ITT: gennaio 2029	