

ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (EU) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione

1.	Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo:	INK065
1.1	Numero di tipo (art. 11 , par.4 CPR 305/2011):	SABBIA PO LAVATA ; Aggregato fine ; INK065
2.	Uso/Usi previsti del prodotto da costruzione:	aggregati per calcestruzzo (EN 12620:2002+A1:2008) aggregato per malta (EN 13139:2003)
3.	Nome e indirizzo del fabbricante (art.11, par.5, CPR 305/2011)	Emiliana Conglomerati s.p.a. Via A.Volta 5 - 42123 - Coviolo - Reggio Emilia Tel. 0522-936200 , Fax 0522-792457 Stabilimento di produzione: Margonara di Gonzaga (MN), 46023 Strada Ronchi
4.	Nome e indirizzo del mandatario (art.12, par.2,CPR 305/2011)	Non applicabile
5.	Sistema di valutazione & verifica della costanza di prestazione (all.V , CPR 305/2011):	2+
6.a	Norma/e armonizzata/e:	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13139:2003
	Organismo notificato (numero identificativo, nome e indirizzo):	n°0948 - TÜV Italia srl Viale Fulvio Testi - 280/6 - 20126 Milano (MI)
	L'Organismo Notificato ha effettuato:	i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in fabbrica ii) sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica
	secondo il sistema:	2+
	e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:	0948-CPR-0519

7 Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata				
CARATTERISTICHE ESSENZIALI		EN 12620:2002 +A1:2008		EN 13139:2002
7.1	Dimensione dell'aggregato (D) (EN 933-1:2012)	1 mm		1 mm
7.2	Granulometria (d/D) (EN 933-1:2012)	0/1		0/1
7.3	Categoria (G _C , G _F , G _{NC} , G _A) (EN 933-1:2012)	G _F 85		G _F 85
7.4	Tolleranza (G, GT) (EN 933-1:2012)	N.P.D.		N.P.D.
7.5	Contenuto dei fini :passante allo staccio 0,063 mm (f) (EN 933-1 :2012)	f ₃		Cat 1
7.6	Massa volumica dei granuli s. s. a. (EN 1097-6:2008)	2,600 Mg/m ³		2,600 Mg/m ³
7.7	Assorbimento di acqua (WA24) (EN 1097-6:2008)	1,00%		WA ₂₄ 2
7.8	Massa volumica in mucchio (MV) (EN 1097-3:1999)	1,579 Mg/m ³		1,579 Mg/m ³
7.9	Qualità delle polveri : Equivalente in sabbia (SE) (EN 933-8:2012)	≥ 80 %		≥ 80 %
7.10	Qualità delle polveri : Valore di blù (MB) (EN 933-9:2013)	≤ 1,2 g/kg		≤ 1,2 g/kg
7.11	Forma dell'aggregato grosso:Indice di forma (SI) (EN 933-4:2008)	N.P.D.		N.P.D.
7.12	Forma dell'aggregato grosso:Coefficiente d'appiattimento(FI) (EN 933-3:2012)	N.P.D.		N.P.D.
7.13	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato gross (LA) (EN 1097-2:1999)	N.P.D.		N.P.D.
7.14	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso (MDE) (EN 1097-1:2011)	N.P.D.		N.P.D.
7.15	Resistenza alla levigabilità (PSV) (EN 1097-8:2009)	N.P.D.		N.P.D.
7.16	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) (EN 1097-8:2009 , A)	N.P.D.		N.P.D.
7.17	Resistenza allo shock termico (VLA) (EN 1367-5:2011)	N.P.D.		N.P.D.
7.18	Resistenza gelo/disgelo (F) (EN 1367-1:2007)	N.P.D.		N.P.D.
7.19	Percentuale di particelle frantumate negli aggregati grossi(C) (EN 933-5:2006)	N.P.D.		N.P.D.
7.20	Spigolosità degli aggregati fini :coefficiente di scorrimento (Ecs) (EN 933-6:2003)	N.P.D.		N.P.D.
7.22	Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	RA ₁ (BM _{0,1})		N.R.
7.23	Contenuto sostanze Humiche (Livello colorazione vetrino di riferimento) (EN 1744-1:2013, 15.1))	° 1 °		° 1 °
7.24	Contenuto cloruri idrosolubili (EN 1744-1:2013 , 7)	< 0,01%		< 0,01%
7.25	Contenuto solfati solubili in acido (AS) (EN 1744-1:2013 ,12)	AS ₀₂		AS ₀₂
7.26	Contenuto di zolfo totale (S) (EN 1744-1:2013 , 11)	< 0,02%		< 0,02%
7.27	Sostanze Pericolose (D. M. 186)	Entro i limiti normativi		Entro i limiti normativi
7.28	Contaminanti leggeri (m _{PC}) (EN 1744-1:2013 , 14.2)	N.P.D.		N.P.D.
7.29	Presenza/Assenza AMIANTO (D. M. 06/09/1994)	Assente		Assente
7.30	Emissione Radioattività (Tubo Geiger-Muller)	N.P.D.		N.P.D.
7.31	Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) (EN 933-7:2000)	N.P.D.		N.P.D.
7.32	Resistenza ai pneumatici chiodati (AN) (EN 1097-9:2008)	N.P.D.		N.P.D.
7.33	Contenuto di carbonato di calcio negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo (EN 1744-1:2013, 12.3; EN 196-2:2005)	N.P.D.		N.P.D.
7.34	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento (WS) (EN 1367-4:2008)	N.P.D.		N.P.D.
7.35	Disintegrazione del silicato dicalcico (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.1)	N.P.D.		N.P.D.
7.36	Disintegrazione del ferro (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.2)	N.P.D.		N.P.D.
7.37	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio (EN 1744-1:2013, 19.3)	N.P.D.		N.P.D.
7.38	Analisi petrografica (EN 932-3:2004)	granuli monomineralici; quarzi,miche, plagioclasti e feldspati (30-40%), sedimentari (20-30%), metamorfici (10-20%) e ignea (10-15%). Classe reattività EP_{II}		
7.39	Sonnerbrand del basalto (EN 1367-3:2002)	N.P.D.		N.P.D.
7.40	Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati (EN 933-11:2009)	N.P.D.		N.P.D.
8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:			

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Reggio nell'emilia li

13/03/2024

il legale rappresentante

Almaudio Zentou