

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA						
CE		Organismo d'ispezione N°	948	SISTEMA		2+
		Anno di affissione	2020	DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'		
		N° certificato EC	CPD-0155			
EN 13108-1						
CB 12 USURA 50/70						
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)		
		CARATTERISTICA	VALORE	UM	Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)	
		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:	
63	100,0	massimo	Vmax 13	[%]	massimo	Vmax 13 [%]
40	100,0	minimo	Vmin 5,5	[%]	minimo	Vmin 5,5 [%]
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD [%]
20	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD [ml]
16	100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD [Euroclasse]
14	100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin11	[%]	Temperatura della miscela	140÷180 [°C]
12,5	100,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,4 [%]
10	96,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:	
8	84,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD [MPa]
6,3	73,0	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD [MPa]
4	52,0	Contenuto di legante	Bmin 4,4	[%]	Resistenza a fatica	NPD [-]
2	34,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente	
0,500	15,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
0,250	11,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD [mm/1000cicli]
0,063	5,9	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD [%]
		Valori Marshall:			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
		Stabilità	Smin 10	[kN]		
		Scorrimento	F 5	[mm]		
		Quoziente	Qmin 3	[kN/mm]		
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20				CODICE PROD/DOP: PMC0203 REVISIONE ITT: febbraio 2025		