

Stacci		Granulometria tipica
63	100,0	
40	100,0	
31,5	100,0	
20	100,0	
16	98,0	
14	94,0	
12,5	88,0	
10	76,0	
8	60,0	
6,3	52,0	
4	43,0	
2	31,0	
0,500	16,0	
0,250	11,0	
0,063	5,7	

Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)		
CARATTERISTICA	VALORE	UM
Contenuto dei vuoti:		
massimo	NPD	[%]
minimo	NPD	[%]
Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]
Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin9	[%]
Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[mI]
Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
Valori Marshall:		
Stabilità	NPD	[kN]
Scorrimento	NPD	[mm]
Quoziente	NPD	[kN/mm]
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		

Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
CARATTERISTICA	VALORE	UM
Contenuto dei vuoti:		
massimo	NPD	[%]
minimo	NPD	[%]
Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[mI]
Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
Temperatura della miscela	150÷190	[°C]
Contenuto di legante	Bmin 4,0	[%]
Rigidezza:		
minima	NPD	[MPa]
massima	NPD	[MPa]
Resistenza a fatica	NPD	[-]
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		

CODICE PROD/DOP:	PMC0512_____
REVISIONE ITT:	luglio 2024