

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA									
CE		Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA		2+	
		Anno di affissione		2022		DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'			
		N° certificato EC		CPD-0155					
EN 13108-1									
CB 12 BINDER 50/70									
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
				CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63		100,0		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
40		100,0		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
31,5		100,0		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
20		100,0		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
16		100,0		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
14		100,0		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
12,5		100,0		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	140÷180	[°C]
10		91,0		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,2	[%]
8		71,0		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
6,3		62,0		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
4		44,0		Temperatura della miscela	140÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]
2		29,0		Contenuto di legante	Bmin 4,2	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
0,500		20,0		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,250		15,0		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
0,063		6,5		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
				Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaiamento proporzionale	NPD	[%]
				Valori Marshall:			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
				Stabilità	NPD	[kN]			
				Scorrimento	NPD	[mm]			
				Quoziente	NPD	[kN/mm]			
				Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PROD/DOP: PMC0513		
							REVISIONE ITT: settembre 2027		