



Organismo d'ispezione N°
Anno di affissione
N° certificato EC

948
2021
CPR-0155

SISTEMA
DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'



EN 13108-1

CB 12 BINDER 45/80

Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63		100,0	Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
40		100,0	massimo	Vmax 9	[%]	massimo	Vmax 9	[%]
31,5		100,0	minimo	Vmin 4	[%]	minimo	Vmin 4	[%]
20		100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
16		100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
14		100,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
12,5		100,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin 9	[%]	Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]
10		95,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 4,6	[%]
8		82,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
6,3		70,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
4		53,0	Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]	massima	NPD	[MPa]
2		38,0	Contenuto di legante	Bmin 4,6	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
0,500		20,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,250		15,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,063		7,7	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Valori Marshall:					
			Stabilità	Smin 12,5	[kN]			
			Scorrimento	F 5	[mm]			
			Quoziente	Qmin 3	[kN/mm]			
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			CODICE PROD/DOP: PMC0562			CODICE PROD/DOP: PMC0562		
			REVISIONE ITT: giugno 2026			REVISIONE ITT: giugno 2026		