

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA								
CE	Organismo d'ispezione N°		948		SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+			
	Anno di affissione		2023					
	N° certificato EC		CPR-0155					
EN 13108-1								
CB 12,5 USURA 50/70								
Stacci		Granulometria tipica	Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			Requisiti generali + requisiti fondamentali (EN 13108-1 e 20)		
			CARATTERISTICA	VALORE	UM	CARATTERISTICA	VALORE	UM
63	100,0		Contenuto dei vuoti:			Contenuto dei vuoti:		
40	100,0		massimo	NPD	[%]	massimo	NPD	[%]
31,5	100,0		minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
20	100,0		Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
16	100,0		Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
14	100,0		Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
12,5	100,0		Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	150÷180	[°C]
10	92,0		Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 5,4	[%]
8	75,0		Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
6,3	66,0		Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
4	52,0		Temperatura della miscela	150÷180	[°C]	massima	NPD	[MPa]
2	37,0		Contenuto di legante	Bmin 5,4	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
0,500	19,0		Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,250	13,0		Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,063	6,8		Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
			Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
			Valori Marshall:					
			Stabilità	NPD	[kN]			
			Scorrimento	NPD	[mm]			
			Quoziente	NPD	[kN/mm]			
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20		
			Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20			CODICE PROD/DOP: PMC0580		
						REVISIONE ITT: dicembre 2027		