

IMPIANTO DI PRODUZIONE: BARCACCIA							
CE	Organismo d'ispezione N°	948	SISTEMA DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 2+				
	Anno di affissione	2024					
	N° certificato EC	CPD-0155					
EN 13108-1							
CB 20 BINDER BM 10/40							
Stacci		Granulometria tipica		Requisiti generali + requisiti empirici (EN 13108-1 e 20)			
63	100,0	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD	[%]	Contenuto dei vuoti: massimo	NPD	[%]
40	100,0	minimo	NPD	[%]	minimo	NPD	[%]
31,5	100,0	Minimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]
20	100,0	Massimo di vuoti riempiti da bitume	NPD	[%]	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]
16	96,0	Vuoti nell'aggregato minerale	NPD	[%]	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]
14	88,0	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	[%]	Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]
12,5	81,0	Sensibilità all'acqua	NPD	[%]	Contenuto di legante	Bmin 3,8	[%]
10	71,0	Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	NPD	[ml]	Rigidezza:		
8	63,0	Reazione al fuoco	NPD	[Euroclasse]	minima	NPD	[MPa]
6,3	57,0	Temperatura della miscela	≤165° - ≤175°	[°C]	massima	NPD	[MPa]
4	47,0	Contenuto di legante	Bmin 3,8	[%]	Resistenza a fatica	NPD	[-]
2	35,0	Resistenza alla deformazione permanente			Resistenza alla deformazione permanente		
0,500	18,0	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di grandi dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
0,250	12,0	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]	Dispositivo di piccole dimensioni: inclinazione della traccia delle ruote	NPD	[mm/1000cicli]
0,063	5,6	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]	Dispositivo di piccole dimensioni: profondità di ormaimento proporzionale	NPD	[%]
		Valori Marshall:					
		Stabilità	NPD	[kN]			
		Scorrimento	NPD	[mm]			
		Quoziente	NPD	[kN/mm]			
		Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20				Requisiti selezionati in conformità alla EN 13108-20	
		CODICE PROD/DOP: PMC0603				REVISIONE ITT: luglio 2029	