
 <div>EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA</div>		<div>Emiliana Conglomerati s.p.a.</div> <div>via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia</div> <div>Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon.it</div>		
Unità produttiva di: MONTECCHIO - Via Val D'Enza, 55 - 42027		Montecchio Emilia - R E -		
	organismo di'ispezione n° :	0948	Sistema di attestazione	2+
	Anno di affissione :	2015		
	n° certificato :	0948-CPR-0004		
Usi previsti del prodotto da costruzione		EN 12620:2002+ A1:2008	Nome commerciale : POLVERE DI FRANTOIO	
Codice identificazione prodotto :		INP004	Identificazione prodotto : Aggregato Naturale 0/4	
Granulometria tipica		CARATTERISTICA		VALORE DICHIARATO
luce maglie mm.	passante	Dimensione (d/D)		0/4
63	100,0	Categoria (GC,GF,GNG,GA) (EN 933-1:2012)		GF 85
50		Tolleranza		N.P.D.
40		Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1		f 22
31,5	100,0	Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6		2,663 Mg/m3
25		Assorbimento di acqua (WA24) (EN 1097-6:2008)		1,6%
20		Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8		≥ 30%
16	100,0	Valore di blu (MB) UNI EN 933-9		≤ 1,2 g/kg
14		Presenza sostanze organiche (color *) UNI EN 1744-1.15		° 1 °
12,5		Coefficiente d'appiattimento (FI)	UNI	N.P.D.
10		EN 933-3		N.P.D.
8	100,0	Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4		N.P.D.
6,3	100,0	Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2		N.P.D.
4	97,8	Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1		N.P.D.
2	78,3	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8		N.P.D.
1	54,7	Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8		N.P.D.
0,5	38,4	Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5		N.P.D.
0,25	27,7	Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367		N.P.D.
0,125	19,2	Particelle frantumate UNI EN 933-5		N.P.D.
0,063	13,90	Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)		RA 1 (BM0,1)
		Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1		<0,01%
		Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1		AS 0,2
		Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1		< 0,02%
		Emissione Radioattività (Bq/kg)		N.P.D.
		Sostanze pericolose D.M. 186		Entro limiti normativi
Analisi petrografica				
Materiale lavorato proveniente dal conoide del fiume ENZA composto da: 85-90% Granuli Sedimentari di cui calcareniti 30/35%, calcari marnosi 25/30%, arenarie a grana fine 10/15% e calcari grigio-bruni 10/15%). Il restante basalti & graniti < 10% e calcite < 3%. Classe reattività = EP_{II} .				
Ultimo Aggiornamento: 21/06/2024				
Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessun requisito richiesto				