

 EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°	INMS54
<i>ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (EU) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione</i>		

1.	Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo:	INS054
1.1	Numero di tipo (art. 11 , par.4 CPR 305/2011):	SABBIA MISTA NATURALE Aggregato Naturale 0/4 ; INS054
2.	Uso/Usi previsti del prodotto da costruzione:	EN 13139:2002 (Aggregati per malte)
3.	Nome e indirizzo del fabbricante <i>(art.11, par.5, CPR 305/2011)</i>	Emiliana Conglomerati s.p.a. Via A.Volta 5 , 42123 - Coviolo - Reggio Emilia Tel. 0522-936200 Fax. 0522-792457 Stabilimento di produzione: Montecchio Emilia - RE - via Val d'Enza 55 , 42027 Tel. 0522 936251 Fax 0522 866046
4.	Nome e indirizzo del mandatario (art.12, par.2,CPR 305/2011)	Non applicabile
5.	Sistema di valutazione& verifica della costanza di prestazione <i>(all.V , CPR 305/2011):</i>	2+
6.a	Norma/e armonizzata/e:	EN 13139:2002
	Organismo notificato (numero identificativo,nome e indirizzo):	n°0948 - TÜV Italia srl Viale Fulvio Testi - 280/6 - 20126 Milano (MI)
	L'Organismo Notificato ha effettuato:	i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in fabbrica ii) sorveglianza,valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica
	secondo il sistema:	2+
	e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:	n. 0948-CPR-0004

7	Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata				
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI			EN 13139:2002	
7.1	Dimensione dell'aggregato (D) (EN 933-1:2012)			4 mm	
7.2	Granulometria (d/D) (EN 933-1:2012)			0/4	
7.3	Categoria (G _C , G _F , G _{NG} , G _A) (EN 933-1:2012)			G _F 85	
7.4	Tolleranza (G, GT) (EN 933-1:2012)			N.P.D.	
7.5	Contenuto dei fini :passante allo staccio 0,063 mm (f) (EN 933-1 :2012)			Cat 1	
7.6	Massa volumica dei granuli s.s.a. (EN 1097-6:2008)			2,66 Mg/m ³	
7.7	Assorbimento di acqua (WA24) (EN 1097-6:2008)			1,5%	
7.8	Massa volumica in mucchio (MV) (EN 1097-3:1999)			1,573 Mg/m ³	
7.9	Qualità delle polveri : Equivalente in sabbia (SE) (EN 933-8:2012)			≥ 75%	
7.10	Qualità delle polveri : Valore di blù (MB) (EN 933-9:2013)			≤ 1,2 g/kg	
7.11	Forma dell'aggregato grosso:Indice di forma (SI) (EN 933-4:2008)			N.P.D.	
7.12	Forma dell'aggregato grosso:Coefficiente d'appiattimento (FI) (EN 933-3:2012)			N.P.D.	
7.13	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato gross (LA) (EN 1097-2:1999)			N.P.D.	
7.14	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso (MDE) (EN 1097-1:2011)			N.P.D.	
7.15	Resistenza alla levigabilità (PSV) (EN 1097-8:2009)			N.P.D.	
7.16	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) (EN 1097-8:2009 , A)			N.P.D.	
7.17	Resistenza allo shock termico (VLA) (EN 1367-5:2011)			N.P.D.	
7.18	Resistenza gelo/disgelo (F) (EN 1367-1:2007)			N.P.D.	
7.19	Percentuale di particelle frantumate negli aggregati grossi(C) (EN 933-5:2006)			N.P.D.	
7.20	Spigolosità degli aggregati fini :coefficiente di scorrimento (Ecs) (EN 933-6:2003)			N.P.D.	
7.21	Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi (6/24 h) (EN 12697-11:2012)			N.P.D.	
7.22	Reattività ALCALI/SILICE (UNI EN 8520-22:2002)			NON REATTIVO	
7.23	Contenuto sostanze Umiche (livello colorazione vetrino di riferimento)			° 1 °	
7.24	Contenuto cloruri idrosolubili (EN 1744-1:2013 , 7)			0,004%	
7.25	Contenuto solfati solubili in acido (AS) (EN 1744-1:2013 ,12)			AS 0,2	
7.26	Contenuto di zolfo totale (S) (EN 1744-1:2013 , 11)			< 0,001%	
7.27	Sostanze Pericolose (D.M.186)			Entro limiti normativi	
7.28	Contaminanti leggeri (m _{PC}) (EN 1744-1:2013 , 14.2)			N.P.D.	
7.29	Presenza/Assenza AMIANTO (CNR IRSA App III Q64 Vol 3 1996)			< 1 mg/l	
7.30	Emissione Radioattività (Tubo Geiger-Muller)			< 10 Bq/kg	
7.31	Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) (EN 933-7:2000)			N.P.D.	
7.32	Resistenza ai pneumatici chiodati (AN) (EN 1097-9:2008)			N.P.D.	
7.33	Contenuto di carbonato di calcio negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo (EN 1744-1:2013, 12.3; EN 196-2:2005)			N.P.D.	
7.34	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento (WS) (EN 1367-4:2008)			N.P.D.	
7.35	Disintegrazione del silicato dicalcico (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.1)			N.P.D.	
7.36	Disintegrazione del ferro (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.2)			N.P.D.	
7.37	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio (EN 1744-1:2013, 19.3)			N.P.D.	
7.38	Analisi petrografica (EN 932-3:2004)	40% granuli calcarei,(20 micriti-20 spariti), 20% siltiti,carbonato,quarzo; 20%areniti +/- fini con feldspato +/- alterato, 20% materiale terroso bruno rossastro.			
7.39	Sonnerbrand del basalto (EN 1367-3:2002)			N.P.D.	
7.40	Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati (EN 933-11:2009)			N.P.D.	
8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	-- --			

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Reggio nell'emilia li
21/06/2024

il legale rappresentante
Almaudio Zutoi