

 <b>EMILIANA CONGLOMERATI</b> AL CENTRO DELL'EDILIZIA	<b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°</b>	<b>INDS99</b>
<i>ai sensi dell'Allegato III del Regolamento ( EU ) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione</i>		

1.	Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo:	<b>INS099</b>
1.1	Numero di tipo ( art. 11 , par.4 CPR 305/2011):	<b>LIMO ARGILLOSO SABBIOSO</b> Aggregato naturale 0/1 ; INS099
2.	Uso/Usi previsti del prodotto da costruzione:	<b>EN 13242:2002 +A1:2007</b> (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade).
3.	Nome e indirizzo del fabbricante <i>(art.11, par.5, CPR 305/2011)</i>	<b>Emiliana Conglomerati s.p.a.</b> Via A.Volta 5 , 42123 - Coviolo - Reggio Emilia Tel. 0522-936200 Fax. 0522-792457  Stabilimento di produzione: <b>Guardasone di Traversetolo - PR -</b> via Ariana n° 23 , 43029 Tel. 0522 936290 Fax 0521 894394
4.	Nome e indirizzo del mandatario ( art. 12, par.2,CPR 305/2011)	Non applicabile
5.	Sistema di valutazione& verifica della costanza di prestazione <i>(all.V , CPR 305/2011):</i>	<b>2+</b>
6.a	Norma/e armonizzata/e:	<b>EN 13242:2002 +A1:2007</b>
	Organismo notificato (numero identificativo,nome e indirizzo):	n°0948 - TÜV Italia srl Viale Fulvio Testi - 280/6 - 20126 Milano (MI)
	L'Organismo Notificato ha effettuato:	i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in fabbrica  ii) sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica
	secondo il sistema:	<b>2+</b>
	e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:	n. 0948-CPR-0151

7	Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata				
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI				EN 13242:2002 +A1:2007
7.1	Dimensione dell'aggregato (D) (EN 933-1:2012)				1 mm
7.2	Granulometria (d/D) (EN 933-1:2012)				0/1
7.3	Categoria (G <sub>C</sub> , G <sub>F</sub> , G <sub>NG</sub> , G <sub>A</sub> ) (EN 933-1:2012)				G <sub>F</sub> 80
7.4	Tolleranza (G, GT) (EN 933-1:2012)				GT <sub>NR</sub>
7.5	Contenuto dei fini :passante allo staccio 0,063 mm (f) (EN 933-1 :2012)				f <sub>NR</sub>
7.6	Massa volumica dei granuli s.s.a. (EN 1097-6:2008)				2,367 Mg/m <sup>3</sup>
7.7	Assorbimento di acqua (WA24) (EN 1097-6:2008)				N.P.D.
7.8	Massa volumica in mucchio (MV) (EN 1097-3:1999)				N.P.D.
7.9	Qualità delle polveri : Equivalente in sabbia (SE) (EN 933-8:2012)				N.P.D.
7.10	Qualità delle polveri : Valore di blù (MB) (EN 933-9:2013)				N.P.D.
7.11	Forma dell'aggregato grosso:Indice di forma (SI) (EN 933-4:2008)				N.R.
7.12	Forma dell'aggregato grosso:Coefficiente d'appiattimento (FI) (EN 933-3:2012)				N.R.
7.13	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato gross (LA) (EN 1097-2:1999)				N.R.
7.14	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso (MDE) (EN 1097-1:2011)				N.R.
7.15	Resistenza alla levigabilità (PSV) (EN 1097-8:2009)				N.R.
7.16	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) (EN 1097-8:2009 , A)				N.R.
7.17	Resistenza allo shock termico (VLA) (EN 1367-5:2011)				N.R.
7.18	Resistenza gelo/disgelo (F) (EN 1367-1:2007)				N.R.
7.19	Percentuale di particelle frantumate negli aggregati grossi(C) (EN 933-5:2006)				N.R.
7.20	Spigolosità degli aggregati fini :coefficiente di scorrimento (Ecs) (EN 933-6:2003)				N.R.
7.21	Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi (EN 12697-11:2012)				N.R.
7.22	Reattività ALCALI/SILICE (14 gg. - 6 mesi) (UNI EN 8520-22:2002)				N.R.
7.23	Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino) (EN 1744-1:2013, 15.1))				° 1 °
7.24	Contenuto cloruri idrosolubili (EN 1744-1:2013 , 7)				0,004%
7.25	Contenuto solfati solubili in acido (AS) (EN 1744-1:2013 ,12)				AS <sub>0,2</sub>
7.26	Contenuto di zolfo totale (S) (EN 1744-1:2013 , 11)				S <sub>1</sub>
7.27	Sostanze Pericolose (D.M.186)				Entro limiti normativi
7.28	Contaminanti leggeri (m <sub>PC</sub> ) (EN 1744-1:2013 , 14.2)				N.P.D.
7.29	Presenza/Assenza AMIANTO (CNR IRSA App III Q64 Vol 3 1996)				< 1 mg/l
7.30	Emissione Radioattività (Tubo Geiger-Muller)				11,8µR/h
7.31	Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) (EN 933-7:2000)				N.R.
7.32	Resistenza ai pneumatici chiodati (AN) (EN 1097-9:2008)				N.R.
7.33	Contenuto di carbonato di calcio negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo (EN 1744-1:2013, 12.3; EN 196-2:2005)				N.R.
7.34	Stabilità di volume - ritiro per essiccamento (WS) (EN 1367-4:2008)				N.R.
7.35	Disintegrazione del silicato dicalcico (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.1)				N.R.
7.36	Disintegrazione del ferro (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.2)				N.R.
7.37	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio (EN 1744-1:2013, 19.3)				N.R.
7.38	Analisi petrografica (EN 932-3:2004)	50% granuli clcarei (micriti, micriti +/- fossilifere) ; 50% calcareniti fini/medie costituite da quarzo feldspato alcalino, plagioclasio e minore biotite in cemento carbonatico.			
7.39	Sonnerbrand del basalto (EN 1367-3:2002)				N.R.
7.40	Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati (EN 933-11:2009)				N.R.
8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	-- --			

**La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

Reggio nell'emilia li

11/04/2025

il legale rappresentante

*Almadio Zutoi*