
 <div>EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA</div>		Emiliana Conglomerati s.p.a.		
		via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia		
		Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon.it		
Unità produttiva di: BARCACCIA - via F.Ili Cervi 107/a - 42020 Barcaccia di San Polo d'Enza - RE -				
	organismo di ispezione n° :	0948	Sistema di attestazione	2+
	Anno di affissione :	2018		
	n° certificato :	0948-CPR-0156		

Usi previsti del prodotto da costruzione	EN 13242:2008	Nome commerciale : GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 0/40
Codice identificazione prodotto :	PDF 711	Identificazione prodotto : PDF 711

Granulometria tipica	
luce maglie mm.	passante
63	100
50	100
40	100
31,5	98
25	95
20	92
16	87
14	83
12,5	79
10	71
8	64
6,3	55
4	40
2	25
1	14
0,5	6
0,25	2
0,125	1
0,063	0,2

PETROGRAFIA
<p>Prevalentemente Rocce sedimentaree , Subordinate rocce magmatiche e metamorfiche.</p>
Costituenti del Riciclato
<p>Rc 0 // Rcug 0 // Rb 10- // Ra 95 // Rg 2- // X1- // FL 5-</p>

CARATTERISTICA	VALORE DICHIARATO
Dimensione (d/D)	0/31,5
Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	G A 85
Tolleranza	N.P.D.
Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 5
Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6	N.P.D.
Assorbimento (%) UNI EN 1097-6	N.P.D.
Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8	> 60%
Valore di blu (MB) UNI EN 933-9	< 2,0 g/kg
Contenuto di zolfo totale (S) (EN 1744-1:2013 , 11)	N.P.D.
Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3	N.P.D.
Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4	N.P.D.
Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2	LA 25
Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1	MDE 25
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8	N.P.D.
Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8	N.P.D.
Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5	N.P.D.
Affinità ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11	N.P.D.
Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367	N.P.D.
Particelle frantumate UNI EN 933-5	C 100/0
Reattività alcali/silice UNI EN 8520	N.P.D.
Cloruri idrosolubili (%) UNI EN 1744-1	N.P.D.
Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1	AS 0,2
Sommatoria IPA Secondo D.M. n°69/2018	Entro limiti normativi D.M. 69/2018
Presenza/Assenza AMIANTO	ASSENTE
Sostanze Pericolose Secondo D.M.n°186/2006	Entro limiti normativi D.M. 186/2006

Ultimo aggiornamento: **18/12/2024**

Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto