

	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°	PDF 704
<i>ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (EU) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione</i>		

1.	Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo:	PDF 704
1.1	Numero di tipo (art. 11 , par.4 CPR 305/2011):	Aggregato misto riciclato di solo calcestruzzo Aggregato riciclato 0/20; Rc 0/20
2.	Uso/Usi previsti del prodotto da costruzione:	EN 12620:2002+ A1:2008 (Aggregati per calcestruzzo)
3.	Nome e indirizzo del fabbricante <i>(art.11, par.5, CPR 305/2011)</i>	Emiliana Conglomerati s.p.a. Via A.Volta 5 , 42123 - Coviolo - Reggio Emilia Tel. 0522-936200 Fax. 0522-792457 Stabilimento di produzione: Barcaccia di San Polo d'Enza -RE - via F.Ili Cervi 107/A Tel. 0522 936280 Fax. 0522 879304
4.	Nome e indirizzo del mandatario (art.12, par.2,CPR 305/2011)	Non applicabile
5.	Sistema di valutazione& verifica della costanza di prestazione <i>(all.V , CPR 305/2011):</i>	2+
6.a	Norma/e armonizzata/e: Organismo notificato (numero identificativo,nome e indirizzo): L'Organismo Notificato ha effettuato: secondo il sistema: e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:	EN 12620:2002+ A1:2008 n°0948 - TÜV Italia srl Viale Fulvio Testi - 280/6 - 20126 - Milano (MI) i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in fabbrica ii) sorveglianza,valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica 2+ 0948-CPR-0156

7	Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata				
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI	EN 12620:2002+ A1:2008			
7.1	Dimensione dell'aggregato (D) (EN 933-1:2012)	20 mm			
7.2	Granulometria (d/D) (EN 933-1:2012)	0/20			
7.3	Categoria (G _C , G _F , G _{NG} , G _A) (EN 933-1:2012)	G _A 90			
7.4	Tolleranza (G, GT) (EN 933-1:2012)	GT _A N.R.			
7.5	Contenuto dei fini :passante allo staccio 0,063 mm (f) (EN 933-1 :2012)	f ₁₁			
7.6	Massa volumica dei granuli s.s.a. (EN 1097-6:2008)	2,508 Mg/m ³			
7.7	Assorbimento di acqua (WA24) (EN 1097-6:2008)	7,30%			
7.8	Massa volumica in mucchio (MV) (EN 1097-3:1999)	1,316 Mg/m ³			
7.9	Qualità delle polveri : Equivalente in sabbia (SE) (EN 933-8:2012)	≥ 30%			
7.10	Qualità delle polveri : Valore di blù (MB) (EN 933-9:2013)	≤ 1,5 g/kg			
7.11	Forma dell'aggregato grosso:Indice di forma (SI) (EN 933-4:2008)	SI ₁₅			
7.12	Forma dell'aggregato grosso:Coefficiente d'appiattimento (FI) (EN 933-3:2012)	FI ₁₅			
7.13	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato gross (LA) (EN 1097-2:1999)	LA ₃₅			
7.14	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso (MDE) (EN 1097-1:2011)	M _{DE} 35			
7.15	Resistenza alla levigabilità (PSV) (EN 1097-8:2009)	VL 45			
7.16	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) (EN 1097-8:2009 , A)	N.P.D.			
7.17	Resistenza allo shock termico (VLA) (EN 1367-5:2011)	N.P.D.			
7.18	Resistenza gelo/disgelo (F) (EN 1367-1:2007)	F ₂			
7.19	Percentuale di particelle frantumate negli aggregati grossi(C) (EN 933-5:2006)	C _{90/3}			
7.20	Spigolosità degli aggregati fini :coefficiente di scorrimento (Ecs) (EN 933-6:2003)	N.P.D.			
7.21	Contenuto sostanze Humiche (EN 1744-1:2013, 15.1))	Color °1°			
7.22	Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22: 2020)	RA ₁			
7.23	Potenziale Reattività ALCALI/SILICE Classe, EP, BM, PC	EP II - BM _{0,1}			
7.24	Contenuto cloruri idrosolubili (EN 1744-1:2013 , 7)	< 0,050%			
7.25	Contenuto solfati solubili in acido (AS) (EN 1744-1:2013 ,12)	AS _{0,2}			
7.26	Contenuto di zolfo totale (S) (EN 1744-1:2013 , 11)	S _{0,1}			
7.27	Sostanze Pericolose (D.M.186)	Entro limiti normativi			
7.28	Contaminanti leggeri (m _{PC}) (EN 1744-1:2013 , 14.2)	N.P.D.			
7.29	Presenza/Assenza AMIANTO (CNR IRSA App III Q64 Vol 3 1996)	ASSENTE			
7.30	Emissione Radioattività (Tubo Geiger-Muller)	N.P.D.			
7.31	Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) (EN 933-7:2000)	N.P.D.			
7.32	Resistenza ai pneumatici chiodati (AN) (EN 1097-9:2008)	N.P.D.			
7.33	Contenuto di carbonato di calcio negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo (EN 1744-1:2013, 19.1)	N.P.D.			
7.34	Stabilità di volume - ritiro per essiccaamento (WS) (EN 1367-4:2008)	N.P.D.			
7.35	Disintegrazione del silicato dicalcico (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.1)	N.P.D.			
7.36	Disintegrazione del ferro (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.2)	N.P.D.			
7.37	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio (EN 1744-1:2013, 19.3)	N.P.D.			
7.38	Analisi petrografica (EN 932-3:2004)	-- -- -- --			
7.39	Sonnerbrand del basalto (EN 1367-3:2002)	N.P.D.			
7.40	Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati (EN 933-11:2009)	Rc ₉₀ // Rcu ₉₅ // Rb ₁₀ . // Ra ₁ . // XRg0,5. // FL ₂ .			
8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	-- --			

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Reggio nell'emilia li

12/05/2025

il legale rappresentante

Almaudio Zutoi