
 <div>EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA</div>		<div>Emiliana Conglomerati s.p.a.</div> <div>via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia</div> <div>Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon.it</div>																			
Unità produttiva di: <div>località Maraffa Taro,43044 Collecchio (PR)</div>																					
	organismo di'ispezione n° : n°0948 - TÜV Italia srl		Sistema di attestazione <div>2+</div>																		
	Anno di affissione : 2013																				
	n° certificato : 0948-CPR-0388																				
Usi previsti del prodotto da costruzione		EN 13043:2002	Nome commerciale : PIETRISCO 3																		
Codice identificazione prodotto :		INP030	Identificazione prodotto : Aggregato Naturale 14/32																		
<div>Granulometria tipica</div> <table><tr><td>luce maglie mm.</td><td>passante</td></tr><tr><td>63</td><td>100</td></tr><tr><td>31,5</td><td>99</td></tr><tr><td>25</td><td>83</td></tr><tr><td>20</td><td>42</td></tr><tr><td>16</td><td>11</td></tr><tr><td>14</td><td>4</td></tr><tr><td>12,5</td><td>1</td></tr><tr><td>0,063</td><td>0,47</td></tr></table>				luce maglie mm.	passante	63	100	31,5	99	25	83	20	42	16	11	14	4	12,5	1	0,063	0,47
luce maglie mm.	passante																				
63	100																				
31,5	99																				
25	83																				
20	42																				
16	11																				
14	4																				
12,5	1																				
0,063	0,47																				
<div>Analisi petrografica</div> <div>Provenienza fiume taro: Rocce sedimentarie 85-90% (calcarei marnosi e marne 35-40%, calcareniti 30-35%, e calcareichiari 10-15%.Subordinate igneo-metamorfiche &lt;10% Classe reattività EPII</div>																					
Ultimo aggiornamento:		19/06/2024																			
Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto																					