

 EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n°	INO9999
<i>ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (EU) n° 305/2011 - Regolamento sui prodotti da costruzione</i>		

1.	Codice Identificazione unico del Prodotto-tipo:	ING003
1.1	Numero di tipo (art. 11 , par.4 CPR 305/2011):	SEMILAVORATO 40/100 Aggregato naturale 40/100 ; ING003
2.	Uso/Usi previsti del prodotto da costruzione:	EN 13242:2002 +A1:2007 (Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade).
3.	Nome e indirizzo del fabbricante <i>(art.11, par.5, CPR 305/2011)</i>	Emiliana Conglomerati s.p.a. Via A.Volta 5 , 42123 - Coviolo - Reggio Emilia Tel. 0522-936200 Fax. 0522-792457 Stabilimento di produzione: località Maraffa Taro,43044 Collecchio (PR) Tel. 0521-805106 Fax. 0521 802277
4.	Nome e indirizzo del mandatario (art. 12, par.2,CPR 305/2011)	Non applicabile
5.	Sistema di valutazione& verifica della costanza di prestazione <i>(all.V , CPR 305/2011):</i>	2+
6.a	Norma/e armonizzata/e:	EN 13242:2002 +A1:2007
	Organismo notificato (numero identificativo,nome e indirizzo):	n°0948 - TÜV Italia srl Viale Fulvio Testi - 280/6 - 20126 Milano (MI)
	L'Organismo Notificato ha effettuato:	i) ispezione iniziale dello stabilimento del controllo di produzione in fabbrica ii) sorveglianza,valutazione e verifiche continue del controllo di produzione in fabbrica
	secondo il sistema:	2+
	e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:	0948-CPR-0388

7	Specifica armonizzata & Prestazione dichiarata				
	CARATTERISTICHE ESSENZIALI				EN 13242:2002 +A1:2007
7.1	Dimensione dell'aggregato (D) (EN 933-1:2012)				80
7.2	Granulometria (d/D) (EN 933-1:2012)				40/80
7.3	Categoria (G _C , G _F , G _{NG} , G _A) (EN 933-1:2012)				G _C 80/20
7.4	Tolleranza (G, GT) (EN 933-1:2012)				N.P.D.
7.5	Contenuto dei fini :passante allo staccio 0,063 mm (f) (EN 933-1 :2012)				f ₂
7.6	Massa volumica dei granuli s.s.a. (EN 1097-6:2008)				2,621 Mg/m ³
7.7	Assorbimento di acqua (WA24) (EN 1097-6:2008)				WA ₂₄ 2
7.8	Massa volumica in mucchio (MV) (EN 1097-3:1999)				N.P.D.
7.9	Qualità delle polveri : Equivalente in sabbia (SE) (EN 933-8:2012)				N.P.D.
7.10	Qualità delle polveri : Valore di blù (MB) (EN 933-9:2013)				N.P.D.
7.11	Forma dell'aggregato grosso:Indice di forma (SI) (EN 933-4:2008)				N.P.D.
7.12	Forma dell'aggregato grosso:Coefficiente d'appiattimento (FI) (EN 933-3:2012)				N.P.D.
7.13	Resistenza alla frammentazione dell'aggregato gross (LA) (EN 1097-2:1999)				LA ₂₅
7.14	Resistenza all'usura dell'aggregato grosso (MDE) (EN 1097-1:2011)				N.P.D.
7.15	Resistenza alla levigabilità (PSV) (EN 1097-8:2009)				N.P.D.
7.16	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) (EN 1097-8:2009 , A)				N.P.D.
7.17	Resistenza allo shock termico (VLA) (EN 1367-5:2011)				N.P.D.
7.18	Resistenza gelo/disgelo (F) (EN 1367-1:2007)				N.P.D.
7.19	Percentuale di particelle frantumate negli aggregati grossi(C) (EN 933-5:2006)				N.P.D.
7.20	Spigolosità degli aggregati fini :coefficiente di scorrimento (Ecs) (EN 933-6:2003)				N.P.D.
7.21	Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi (EN 12697-11:2012)				N.P.D.
7.22	Categoria Reattività (PR/NR) (UNI EN 8520-22:2017)				N.R.
7.23	Pontenziale reattività ALCALI/SILICE in prismi di cls. Coeff. BM , PC (UNI 11604:2015)				N.R.
7.24	Contenuto cloruri idrosolubili (EN 1744-1:2013 , 7)				< 0,01%
7.25	Contenuto solfati solubili in acido (AS) (EN 1744-1:2013 ,12)				AS _{0,2}
7.26	Contenuto di zolfo totale (S) (EN 1744-1:2013 , 11)				S ₁
7.27	Sostanze Pericolose (D.M.186)				Entro limiti normativi
7.28	Contaminanti leggeri (m _{PC}) (EN 1744-1:2013 , 14.2)				N.P.D.
7.29	Presenza/Assenza AMIANTO (CNR IRSA App III Q64 Vol 3 1996)				ASSENTE
7.30	Emissione Radioattività (Tubo Geiger-Muller)				N.P.D.
7.31	Contenuto conchiglie nell'aggregato grosso (SC) (EN 933-7:2000)				N.P.D.
7.32	Resistenza ai pneumatici chiodati (AN) (EN 1097-9:2008)				N.P.D.
7.33	Contenuto di carbonato di calcio negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni in calcestruzzo (EN 1744-1:2013, 12.3; EN 196-2:2005)				N.P.D.
7.34	Stabilità di volume - ritiro per essiccaamento (WS) (EN 1367-4:2008)				N.P.D.
7.35	Disintegrazione del silicato dicalcico (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.1)				N.P.D.
7.36	Disintegrazione del ferro (scorie d'altoforno) (EN 1744-1:2013, 19.2)				N.P.D.
7.37	Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio (EN 1744-1:2013, 19.3)				N.P.D.
7.38	Analisi petrografica (EN 932-3:2004)	Provenienza fiume taro: Rocce sedimentarie 70% (calcarei micritici, micritici +/- fossiliferi, microspartiti e micriti marnose). 29% calcareniti e areniti. 1% litici (selce). Classe reattività EP ₁			
7.39	Sonnerbrand del basalto (EN 1367-3:2002)				N.P.D.
7.40	Classificazione per i costituenti degli aggregati grossi riciclati (EN 933-11:2009)				N.P.D.
8.	Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:	-- --			

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Reggio nell'emilia li

16/06/2025

il legale rappresentante

Almadio Zutoi