
 <div>EMILIANA CONGLOMERATI AL CENTRO DELL'EDILIZIA</div>		<div>Emiliana Conglomerati s.p.a.</div> <div>via A.Volta, 5 42123 Reggio Emilia</div> <div>Tel. 0522 936200 - e.mail info@emilcon.it</div>																																																																																	
Unità produttiva di: <div>località Pontenuovo, 29020 Gossolengo (PC)</div>																																																																																			
	organismo di'ispezione n° : <div>n°0948 - TÜV Italia srl</div>		Sistema di attestazione <div>2+</div>																																																																																
	Anno di affissione : <div>2013</div>																																																																																		
	n° certificato : <div>n. 0383</div>																																																																																		
Usi previsti del prodotto da costruzione		EN 13043:2002	Nome commerciale : <div>PIETRISCO 0</div>																																																																																
Codice identificazione prodotto :		INP000	Identificazione prodotto : <div>Aggregato naturale 4/8</div>																																																																																
<div>Granulometria tipica</div> <table><tr><td>luce maglie mm.</td><td>passante</td></tr><tr><td>63</td><td>100,0</td></tr><tr><td>31,5</td><td>100,0</td></tr><tr><td>16</td><td>100,0</td></tr><tr><td>8</td><td>100,0</td></tr><tr><td>6,3</td><td>81,4</td></tr><tr><td>5,6</td><td>55,2</td></tr><tr><td>4</td><td>7,6</td></tr><tr><td>2</td><td>1,2</td></tr><tr><td>1</td><td>1,2</td></tr><tr><td>0,5</td><td>1,2</td></tr><tr><td>0,25</td><td>1,2</td></tr><tr><td>0,125</td><td>1,2</td></tr><tr><td>0,063</td><td>0,68</td></tr></table>		luce maglie mm.	passante	63	100,0	31,5	100,0	16	100,0	8	100,0	6,3	81,4	5,6	55,2	4	7,6	2	1,2	1	1,2	0,5	1,2	0,25	1,2	0,125	1,2	0,063	0,68	<table><tr><td>CARATTERISTICA</td><td>VALORE DICHIARATO</td></tr><tr><td>Dimensione (d/D)</td><td>4/8</td></tr><tr><td>Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA</td><td>GC 90/20</td></tr><tr><td>Tolleranza</td><td>G NR</td></tr><tr><td>Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1</td><td>f 1</td></tr><tr><td>Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6</td><td>2,659 Mg/m3</td></tr><tr><td>Assorbimento (%) UNI EN 1097-6</td><td>1,4%</td></tr><tr><td>Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Valore di blu (MB) UNI EN 933-9</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino) (EN 1744-1:2013, 15.1))</td><td>N.R.</td></tr><tr><td>Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3</td><td>FI 15</td></tr><tr><td>Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4</td><td>SI 15</td></tr><tr><td>Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2</td><td>LA 20</td></tr><tr><td>Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1</td><td>MDE 20</td></tr><tr><td>Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8</td><td>PSV 50</td></tr><tr><td>Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5</td><td>VLA 2,28</td></tr><tr><td>Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11</td><td>80/70%</td></tr><tr><td>Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367</td><td>F 1</td></tr><tr><td>Particelle frantumate UNI EN 933-5</td><td>C 100/0</td></tr><tr><td>Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)</td><td>N.R.</td></tr><tr><td>Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1</td><td>0,0200%</td></tr><tr><td>Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1</td><td>AS 0,2</td></tr><tr><td>Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1</td><td>< 0,02%</td></tr><tr><td>Emissione Radioattività (Bq/kg)</td><td>N.P.D.</td></tr><tr><td>Sostanze pericolose D.M. 186</td><td>Entro limiti normativi</td></tr></table>		CARATTERISTICA	VALORE DICHIARATO	Dimensione (d/D)	4/8	Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 90/20	Tolleranza	G NR	Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1	Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6	2,659 Mg/m3	Assorbimento (%) UNI EN 1097-6	1,4%	Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8	N.P.D.	Valore di blu (MB) UNI EN 933-9	N.P.D.	Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino) (EN 1744-1:2013, 15.1))	N.R.	Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3	FI 15	Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4	SI 15	Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2	LA 20	Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1	MDE 20	Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8	N.P.D.	Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8	PSV 50	Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5	VLA 2,28	Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11	80/70%	Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367	F 1	Particelle frantumate UNI EN 933-5	C 100/0	Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	N.R.	Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1	0,0200%	Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1	AS 0,2	Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1	< 0,02%	Emissione Radioattività (Bq/kg)	N.P.D.	Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi
luce maglie mm.	passante																																																																																		
63	100,0																																																																																		
31,5	100,0																																																																																		
16	100,0																																																																																		
8	100,0																																																																																		
6,3	81,4																																																																																		
5,6	55,2																																																																																		
4	7,6																																																																																		
2	1,2																																																																																		
1	1,2																																																																																		
0,5	1,2																																																																																		
0,25	1,2																																																																																		
0,125	1,2																																																																																		
0,063	0,68																																																																																		
CARATTERISTICA	VALORE DICHIARATO																																																																																		
Dimensione (d/D)	4/8																																																																																		
Categoria UNI EN 933-1 GC , GF , GNG , GA	GC 90/20																																																																																		
Tolleranza	G NR																																																																																		
Passante allo staccio 0,063mm UNI EN 933-1	f 1																																																																																		
Massa volumica s.s.a. (Mg/m3) UNI EN 1097-6	2,659 Mg/m3																																																																																		
Assorbimento (%) UNI EN 1097-6	1,4%																																																																																		
Equivalente in Sabbia (SE) UNI EN 933-8	N.P.D.																																																																																		
Valore di blu (MB) UNI EN 933-9	N.P.D.																																																																																		
Contenuto sostanze Humiche (livello colorazione vetrino) (EN 1744-1:2013, 15.1))	N.R.																																																																																		
Indice d'appiattimento (FI) UNI EN 933-3	FI 15																																																																																		
Indice di Forma (SI) UNI EN 933-4	SI 15																																																																																		
Los Angeles (LA) UNI EN 1097-2	LA 20																																																																																		
Resistenza all'usura Micro Deval (MDE) UNI EN 1097-1	MDE 20																																																																																		
Resistenza all'abrasione superficiale (AAV) UNI EN 1097-8	N.P.D.																																																																																		
Resistenza alla Levigazione (PSV) UNI EN 1097-8	PSV 50																																																																																		
Shock termico (VLA) UNI EN 1367-5	VLA 2,28																																																																																		
Affinita ai leganti bituminosi (6/24 h) UNI EN 12697-11	80/70%																																																																																		
Resistenza gelo/disgelo (F) UNI EN 1367	F 1																																																																																		
Particelle frantumate UNI EN 933-5	C 100/0																																																																																		
Categoria Reattività (RA) (UNI EN 8520-22:2020)	N.R.																																																																																		
Cloruri idrosolubili (%) UNI EN1744-1	0,0200%																																																																																		
Solfati solubili in acido (% - AS) UNI EN 1744-1	AS 0,2																																																																																		
Zolfo Totale (S) UNI EN 1744-1	< 0,02%																																																																																		
Emissione Radioattività (Bq/kg)	N.P.D.																																																																																		
Sostanze pericolose D.M. 186	Entro limiti normativi																																																																																		
<div>Analisi petrografica</div> <div>80-85% Granuli sedimentari (di cui calcari marnosi 40-45%, calcareniti poligeniche fini/finissime 30-35%, calcari chiari<10%).Il rimanente 10-15% frammenti igneo-metamorfici basaltico-ofiolitici. Tracce di calcite <3%. Classe reattività = EP II</div>		<div>Legenda: N.P.D. = nessuna prestazione determinata N.R. = Nessu requisito richiesto</div>																																																																																	
Ultimo aggiornamento: 20/06/2024																																																																																			